

# Graco FRP Faserspritzeanlage

Zur Verarbeitung von Polyesterharzen und Glasroving im Niederdruck-Airless-Verfahren

## Beschreibung

Mit der FRP Faserspritzeanlage von Graco werden Polyesterharze und Glasroving im Niederdruck-Airless-Verfahren nahezu porenfrei verarbeitet.

Die Anlage fördert sowohl das Harz per Materialpumpe und Ansaugrohr aus jeglichen Gebinden als auch 1% bis 3% Härter aus einem integrierten Vorratsbehälter per zwangsgesteuerter Härterpumpe.

Die beiliegende RS Pistole verfügt standardmäßig über die von Graco entwickelte und patentierte AAC-Technologie (Air Assist Containment). AAC erzeugt einen Luftkanal um das eigentliche Spritzbild, wodurch der Sprühnebel extrem minimiert und den Rückpralleffekt reduziert wird. Die Umschließungs-Luft (AAC) unterstützt zusätzlich die Zerstäubung des Harzes. Besonders bei hohen Viskositäten.

Die Anlage kann in zwei verschiedenen Mischverfahren geliefert werden:

- externe Mischung: Das Harz wird vor dem Pistolenkopf mit dem Härter vermischt.
- interne Mischung: Das Harz wird in einem Pistolenaufsatz mittels Helix-Mischer mit dem Härter vermischt. Nach Nutzung der Anlage wird diese mit Hilfe eines Lösungsmitteldruckbehälters gespült und das Harz-Härter-Gemisch aus dem System entfernt.

## Eigenschaften

- steigert die Betriebszeiten mit den bewährten Graco-Pumpen und -Komponenten
- einstellbares Mischungsverhältnis – kein Werkzeug für den schnellen und einfachen Verhältniswechsel erforderlich
- erhältlich im Übersetzungsverhältnis von 13:1 und 17:1
- Innen- oder Außenmischung erhältlich
- garantierte Härterdosierung durch zwangsgesteuerte Härterpumpe
- höchste Leistung bei niedrigem Spritzdruck
- sehr geringer Overspray
- geringe Emission

## Ausstattung

- Materialpumpe mit Filter und Dämpfer
- zwangsgesteuerte Härterkolbenförderpumpe
- RS Pistole mit AAC-Umschließungsluft und Schneidwerk
- Material-Ansaugsystem
- Regeleinheit
- Material-, Härter-, und Luftschlauch
- Bei einer intern mischenden Anlage kommt ein Lösemitteldruckbehälter hinzu.



## Eigenschaften

### Technische Daten

<b>max. Arbeitsmaterialdruck</b>	90 bar
<b>Verdichtungsverhältnis Luftmotor</b>	13:1 oder 17:1
<b>Mischungsverhältnis</b>	100:0,75 - 100:3
<b>Härterdosierung</b>	0,75 - 3.0 %
<b>max. Austragleistung</b>	5.7 Liter/Min.
<b>max. Schlauchlänge</b>	22.5 Meter