

Crestabond M1-30

schwarzer Universalklebstoff, Mischungsverhältnis 10:1, hohe Zugdehnung

Crestabond M1-30 ist ein universell einsetzbarer MMA (Methylmethacrylat) Klebstoff mit einer Verarbeitungszeit von 25 - 35 Minuten.

Der Klebstoff ist sowohl inkl. Härter in Patronen (ready-to-use) für entsprechende Pistolen als auch in 30L-Eimer und 200L-Fässer für Dosieranlagen lieferbar.

Kein Primer

Die Klebstoffe der Crestabond-Serie können ohne Haftprimer direkt auf das Substrat aufgetragen werden. Die Oberfläche muss lediglich von offensichtlicher Verunreinigung wie Fett, Oxidation und andere Kontaminationen gereinigt werden.

Haftung

- GFK
- Edelstahl
- Aluminium
- pulverbeschichteter Stahl
- kalt gewalzter Stahl
- ABS
- Acryl
- Polycarbonat
- PVC



Eigenschaften

Eigenschaften	
Farbe	Schwarz
Mischungsverhältnis	10:1
Viskosität	200.000 -240.000 cP
Verarbeitungszeit	25 - 35 Minuten
Aushärtezeit	60 - 80 Minuten
Zugfestigkeit	18 - 22 Mpa
Zugmodul	600 - 1000 Mpa
Zugdehnung	100 - 130 %
Lückenfüllung	1 - 50 mm

Haftung
GFK
Edelstahl
Aluminium
Pulverbeschichteter Stahl
Kalt gewalzter Stahl
ABS
Acryl
Polycarbonat
PVC