

Rocathaan Hotspray PA 45-BA

Polyureabeschichtung mit einer langen Reaktionszeit zum Einstreuen von Füllstoffen

Beschreibung und Anwendung

Rocathaan Hotspray PA 45-BA ist eine lösungsmittelfreie Polyureabeschichtung auf Basis aromatischer Polyharnstoffe mit einer sehr langen Reaktionszeit. Dadurch ist es möglich, mineralisches Streugut in die noch flüssige Beschichtung einzuwerfen, um eine rutschhemmende Oberfläche zu erhalten. Rocathaan Hotspray PA 45-BA kann ebenfalls als anschließende Versiegelung der eingestreuten Oberfläche verwendet werden.

So wird Rocathaan Hotspray PA 45-BA als Belag auf Brücken, Gehwegen und Einfahrten, aber auch auf Fähren, Verladerrampen oder Schwimmbädern eingesetzt.

Farbvielfalt:

Unsere Hotspray sind in nahezu allen RAL-Farben lieferbar.

Flexibilität:

Prokol und wir stellen Ihnen Ihr Hotspray so ein wie Sie es bei Bedarf benötigen. Sie möchten Ihre Hotspray weicher, härter, schneller, langsamer, lichtstabiler, abriebfester oder flexibler? Kein Problem, sprechen Sie uns an!



Eigenschaften

Technische Daten

Basis	Polyurea
Verbindung	Aromat
E-Module	450
Zugfestigkeit DIN 53504	3 N/mm ²
Shore-Härte A DIN 53505, ASTM D2240	90
MU-Wert	1000
Reaktionszeit	360 Sek.
TG-Punkt	130 °C

Eigenschaften

chemikalienbeständig

mechanisch Beständig

hoch abriebfest

Gebinde

Set à 40,00 kg

Set à 452,00 kg

Zertifikat/Norm/Prüfung

Brandklasse B2 gemäß DIN 4102