

Sandinggelcoat 511

Gelcoat für anschließende Lackierung

Beschreibung

Sandinggelcoat 511 ist eine streichfähige und schleifbare Gelcoat. Sie wird bei der Herstellung von GFK-Teilen eingesetzt, die in nachgelagerten Produktionsschritten lackiert werden müssen.

Eine spritzfähige Variante ist ebenfalls in Form der Sandinggelcoat 514 lieferbar.

Farbvielfalt:

Unsere Gelcoats sind in nahezu allen RAL-Farben, NCS, Metallic und vielen anderen speziellen Farbtönen lieferbar.

Flexibilität:

Nord Composites und wir stellen Ihnen Ihre Gelcoat so ein wie Sie sie benötigen. Sie möchten Ihre Gelcoat thixotroper, schneller, langsamer, lichtstabiler, abriebfester, niedrig viskoser oder flexibler? Kein Problem, sprechen Sie uns an!



Eigenschaften

Technische Daten

Vorbeschleunigt

Thixotropiert

Viskosität 80 mPa.s

Dichte 1,2 g/cm³

Reaktionszeit 10 Min.

Nicht-Flüchtiger Anteil 66 %

Biegefestigkeit 159,2 MPa

Zugfestigkeit 58,43 MPa

Bruchdehnung 2,67 %

Wärmeformbeständigkeit 81,9 °C

Lagerstabilität 3

Gebinde

Hobbock à 30,00 L

Anwendung

Verkleidungsteile im Bereich Automotive, Industrie und Agra