

Suncoat 900

ISO/NPG-Gelcoat für den Innen- und Außenbereich

Beschreibung

Suncoat 900 ist eine spritzfähige Gelcoat basierend auf einem hochwertigen ISO/NPG-Polyesterharzgemisch. Sie zeichnet sich durch eine extrem hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Vergilbung aus.

Farbvielfalt:

Unsere Gelcoats sind in nahezu allen RAL-Farben, NCS, Metallic und vielen anderen speziellen Farbtönen lieferbar.

Flexibilität:

Nord Composites und wir stellen Ihnen Ihre Gelcoat so ein wie Sie sie benötigen. Sie möchten Ihre Gelcoat thixotroper, schneller, langsamer, lichtstabiler, abriebfester, niedrig viskoser oder flexibler? Kein Problem, sprechen Sie uns an!



Eigenschaften

Technische Daten

Basis	ISO/NPG
Vorbeschleunigt	
Thixotropiert	
Viskosität	24 mPa.s
Dichte	1,3 g/cm ³
Reaktionszeit	15 Min.
Nicht-Flüchtiger Anteil	63 %
Biegefestigkeit	78,8 MPa
Zugfestigkeit	45,42 MPa
Bruchdehnung	3 %
Wärmeformbeständigkeit	65 °C
Barcol-Härte	45
Lagerstabilität	3

Anwendung

Verkleidungsteile im Bereich Automotive, Industrie und Agra

Freizeitprodukte wie Rutschen, Achterbahnen oder Dekorationen

Gebinde

Hobbock à 30,00 L

Spundlochfass à 200,00 L